

PRODOTTI ULTRA OPACHI ALL'ACQUA PER INTERNI
AF2001/00 - AT2003/NN - AT2003/BB

SATIN GUARD
COATINGS

AF2001/00 trasparente
AT2003/NN neutro
AT2003/BB bianco

STRAORDINARIA OPACITÀ

ECCELLENTI RESISTENZE CHIMICO-FISICHE

AUTORIPARANTI

PRODOTTI ULTRA OPACHI ALL'ACQUA PER INTERNI

AF2001/00 - AT2003/NN - AT2003/BB

Dalla ricerca Sayerlack le soluzioni all'acqua della linea SATIN GUARD per superfici extra-opache con elevata resistenza chimico-fisica, con caratteristiche anti-impronta e auto-riparanti.

Sayerlack presenta in gamma prodotti ultra opachi all'acqua bicomponenti per superfici interne ad alta resistenza chimico-fisica.

AF2001/00 è un fondo-finitura bicomponente trasparente all'acqua, che conferisce un accentuato effetto opaco estremamente naturale alle superfici su cui viene applicato. Opaco 3 gloss, uniforme in tutti gli angoli, con bassissima scrivibilità rispetto alle altre finiture della stessa opacità (sia all'acqua che a solvente). Ottima trasparenza in applicazione a 2 mani.

AF2001/00 presenta eccezionale resistenza alle creme, alla pulizia con detergenti aggressivi e:

- ai liquidi freddi, secondo normativa UNI EN 12720
- al calore secco e umido a 100°C, secondo normativa UNI EN 12721 e 12722
- al graffio, secondo normativa UNI CEN/TS 15186
- alla ritenzione allo sporco, secondo normativa UNI 9300.

Ritroviamo le stesse straordinarie prestazioni e resistenze chimico-fisiche nel prodotto AT2003/XX, disponibile nella versione neutra /NN e bianca /BB. AT2003/XX è una finitura bicomponente all'acqua 3 gloss che si contraddistingue per l'accattivante effetto soft feel al tatto.

SETTORI DI IMPIEGO	Antine, arredo per interni, parti piane, tornito, perline, arredo navale
APPLICAZIONE	Spruzzo a tazza, airmix, airless



SISTEMA APPLICATIVO	PRODOTTI	COPERTURA	CONDIZIONI DI ESSICCAZIONE	TEMPI DI ESSICCAZIONE
TRASPARENTE	AF2001/00 + AH1564/00-10% Fondo-finitura opaco all'acqua per interni - 3 gloss	su legno 100-120 g/m ² x 2 mani	temperatura ambiente 20°C umidità 60%	8 h (dopo la prima mano) 16 h (finale)
			forno 40°C	2 h (dopo la prima mano) 4 h (finale)
PIGMENTATO	AT2003/XX + AH1564/00-15% Converter opaco all'acqua per interni - 3 gloss	su legno/MDF preparato con AU0450/13 120 g/m ²	temperatura ambiente 20°C umidità 60%	16 h
PIGMENTATO	AT2003/XX + AH1564/00-15% Converter opaco all'acqua per interni - 3 gloss	su carta melamminica 120 g/m ²	temperatura ambiente 20°C umidità 60%	16 h

